Pos.	Leistung	Menge	EP (€)	GP (€)
	überbaubares Baumsubstrat „corthum® MN 45“; gem. FLL-Baumpflanzempfehlungen Bauweise 2 (2010) und ZTV Vegtra-Mü (2016) Verwendung überbaubares Einschichtsubstrat zur direkten Bepflanzung als auch zur unterirdischen Erweiterung von Baumgruben unter Verkehrsflächen; liefern, in Lagen von ca. 50 cm einbauen und verdichten auf 92 - 95 % D_{Pr}; zu erreichende Tragfähigkeit E_{v2} 45 - 60 MPa; entspr. den FLL-Empfehlungen Baumpflanzung; Pflanzgrubenbauweise 2 und ZTV-Vegtra-Mü 2016 Das Substrat muss folgenden Eigenschaften entsprechen: gem. FLL-PGBW 2; gemessen bei Verdichtungsgrad 95 % D_{Pr}; verdichtungsstabil, korngestuft Körnung 0/16 – 0/22 mm Korngrößenverteilung: gemäß Sieblinienband BW2 Schlämmkorngehalt (d<0,06 mm) 7 - 13 Masse-% Sandkorngehalt(d=0,06 - 2mm) 30-40 Massen-% Gesamtporenvolumen: 45 -55 Volumen-% Luftgehalt bei pF 1,8: > 15 Volumen-% Luftgehalt bei max WK: 5 - 10 Volumen-% maximale Wasserkapazität 30 - 45 Volumen-% Wasserdurchlässigkeit: 0,0005 – 0,05 cm/s Wassergehalt bei Lieferung: < w_{Pr} (= ca. 23 Masse-%) pH-Wert: 6,5 – 8,2 Salzgehalt in wässr. Lösung<200 mg/100g TM Salzgehalt in Gipslösung <100 mg/100g TM Anteil an organ. Substanz 1-2 Masse-% Schüttgewicht lieferfeucht: 0,95 – 1,2 to/m³ (DIN 1097-3) Die Eignung ist durch einen aktuellen geeigneten Prüfbericht eines vom AG anerkannten Prüfinstituts nachzuweisen; Liefernachweis corthum Nordschwarzwald GmbH Erdenwerk 76359 Marxzell- Pfaffenrot Tel.: 07248-93 24 60 • Fax: 07248-93 24 62 Email: info@corthum.de Baumgrubengröße m x m x m	….....m³	…….	……

Erde gut alles gut!
corthum